

DATENBLATT

CERAMIC BLACK

Strahlungsdurchlässigkeit:	21 %
Strahlungsreflexion:	6 %
Strahlungsabsorption:	74 %
Lichtdurchlässigkeit:	5 %
Lichtreflexion	8 %
UV-Durchlässigkeit	<1 %
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	61 %

Typen Nr.: D 5343