

DATENBLATT

R 15 BL SR HPR

Strahlungsdurchlässigkeit:	18%
Strahlungsreflexion:	35%
Strahlungsabsorption:	47%
Lichtdurchlässigkeit:	12%
Lichtreflexion	18%
UV-Durchlässigkeit	<1%
Abschirmgrad (b-Faktor)	0,33
Gesamtenergie-Durchlassgrad (g-Wert)	0,30
Zurückweisung Gesamtsonnenenergie	72%

- Sehr guter Blendschutz.
- Optisch intensive Blautönung mit Spiegeleffekt.
- Ideal für Büro und Industriefenster.
- Erheblicher Hitzeschutz = Klimakomfort.
- Für die meisten Verglasungen einsetzbar.
- LLumar Filme werden durch eine kratzfeste Beschichtung geschützt.