

DATENBLATT

N 1020 B SR CDF

Strahlungsdurchlässigkeit:	13%
Strahlungsreflexion:	48%
Strahlungsabsorption:	39%
Lichtdurchlässigkeit:	19%
Lichtreflexion	38%
UV-Durchlässigkeit	<1%
Abschirmgrad (b-Faktor)	0,26
Gesamtenergie – Durchlassgrad	0,23
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	77%

- Gesputterter Film mit Bronzetönung.
- Der Spiegeleffekt ist gegenüber einem reflektierendem Film deutlich geringer.
- Sehr hoher Blendschutz.
- Erheblicher Hitzeschutz = Klimakomfort.
- Für die meisten Verglasungen einsetzbar.
- LLumar Filme werden durch eine kratzfeste Beschichtung geschützt.