

DATENBLATT

N 1035 B SR CDF

Strahlungsdurchlässigkeit:	28%
Strahlungsreflexion:	35%
Strahlungsabsorption:	37%
Lichtdurchlässigkeit:	37%
Lichtreflexion	25%
UV-Durchlässigkeit	<1%
Abschirmgrad (b-Faktor)	0,43
Gesamtenergie – Durchlassgrad	0,35
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	62%

- Gesputterter Film mit Bronzetönung.
- Der Spiegeleffekt ist gegenüber einem reflektierendem Film deutlich geringer.
- Sehr hoher Blendschutz.
- Erheblicher Hitzeschutz = Klimakomfort.
- Für die meisten Verglasungen einsetzbar.
- LLumar Filme werden durch eine kratzfeste Beschichtung geschützt.